

Caractéristiques du produit		Tolérances Exigences (EN 13329)		
Format	1285 x 194 x 8mm	Équerrage de l'élément (≤ 0,20 mm)		≤ 0,10mm
Unité	Carton: 10 lames / 2,493m² / 17,6 kg	Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,30 mm)		≤ 0,10 mm/m
	Palette: 40 cartons / 99,72m² / 719 kg			
Garantie selon la stipulation Parador		Affleurement superficiel	(moyenne ≤ 0,10 mm)	(moyenne ≤ 0,05 mm)
			(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Usage privé:	15 années	Joints entre les éléments assemblés	(moyenne ≤ 0,15 mm)	(moyenne ≤ 0,05 mm)
Usage commercial:	5 années		(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Indications	- pas de garantie pour une pose collée	Planéité de l'élément	fw, concave ≤ 0,15 % fw, convexe ≤ 0,20 %	
	- entretien et soin selon instruction		fl, concave ≤ 0,50 % fl, convexe ≤ 1,00 %	
	- changement technique sous réserve			


EN 14041:2004/AC:2006


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C


www.blauer-engel.de/L176


TESTED PRODUCT
ID 1112 - 12854 - 001


CLASSIFIED BY
SCS Global Services


Quality
Production
Controlled
Functionality
www.tuv.com
ID: 9000207516


PEFC04-51-0007


THIRD PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15024
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Caractéristiques		
 Classe d'usage 23 = habitat privé à usage intensif		 Classe d'usage 32 = secteur commercial à usage moyen
Le revêtement de sol stratifié remplit toutes les exigences de la classe d'usage indiquée.		
Exigences / caractéristiques	Norme	Résultat
 Abrasion	ISO 24338, procédure A	AC 4 (≥ 4.000 tours Taber)
 Résistance aux chocs (petite boule acier)	EN 17368	≥ 35 mm
 Résistance aux chocs (grosse boule acier)	EN 13329, annexe C	≥ 750 mm
 Comportement au feu	EN 13501-1	C _{s1} s1
 Résistance au glissement	EN 13893	$\mu \geq 0,35$
 Résistance au glissement	EN 14041	DS
 Résistance aux tâches	EN 438-2	groupe 1+2: degré 5 groupe 3: degré 4/5
 Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 438-2	degré 4
 Résistance à la lumière	EN ISO 4892-2	Échelle de gris: degré ≥ 4
 Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	modèle W, aucune modification visible
 Résistance thermique Chauffage par le sol – matériau de support approprié et par-vapeur	EN 12664	0,048 m ² *K/W
 Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	modèle 0, aucune modifications visibles
 Résistance suite à charge constante	ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
 Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm
 Résistance connexion	ISO 24334	> 1 kN/m (côté long) > 2 kN/m (côté court)
 Bruit d'impact	ISO 717-2	14 dB (à Akustik Protect 100)
 Modifications dimensionnelles si l'humidité relative de l'air change	EN 13329, annexe A	$\leq 0,9$ mm
 Taux de gonflement	ISO 24336 (≤ 18 %)	Basic 400: ≤ 15 % Basic 400V: ≤ 13 %
Résistance à l'eau	ISO 4760	Exigences satisfaites (24h)
Résistance de décrochage	EN 13329, annexe B	$\geq 1,8$ N/mm ²
Résistance aux rayures	EN 438-2	degré 4
Effet antidérapant plan incliné	EN 16165	Texture mate satinée: R10 Texture mate naturelle: R9
Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets): 20 01 38

Changement fait par:	QMB Parador	Nom du fichier:	PA_TDS_Laminat_Basic-400_FR_20240401
Date:	01.01.2014	Actualisation:	www.parador.de/fr/services/downloads/stratifies
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir du:			01.04.2024